

Plaquette en Béton de Parement BlocStar Ac19

Plaquette Béton
BlocStar
Ac19 à Coller

Pose suivant Atex n° 2442 : Pose collée des revêtements

Longueur **500 mm**, hauteur **55 mm** (ou **50 mm**) et épaisseur courante de **19 mm** et pose traditionnelle collée au mortier.

Conforme à la norme : NF P18-503
« Surfaces et parements de Béton ».

Supports compatibles :

Béton (DTU 23-1), maçonnerie enduite à base ciment (DTU 26-1).

Les supports pour une application en intérieur ne sont pas listés

Les teintes dont l'absorption solaire est $< 0,7$ sont utilisables sur toutes les façades (béton et maçonnerie enduite).

Pose possible jusqu'à 28 m (ATex n° 2442)

PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D'EMPLOI

Température ambiante : doit respecter les préconisations du fournisseur de mortier colle.

Murs intérieurs et/ou Extérieur

Collifacade de la société Vpi

Les supports doivent être propres et exempts de traces d'huile de décoffrage.

Pour un mélange harmonieux des nuances de couleur, panacher les plaquettes de plusieurs palettes lors de la pose.

DÉTAILS DE POSE

La pose de plaquettes de parement béton s'effectue par double encollage à joint décalé (max 1/3 -2/3) ou droit

Dosage Collifacade : 7Kg / m²

Encollage au dos des éléments BlocStar Ac19.

Encollez le support à l'aide de la taloche puis répartissez la colle à l'aide de la spatule crantée U9. Les plaquettes sont posées dans le lit de colle après encollage par pression puis battues pour avoir un écrasement total de la colle (il est conseillé de mouiller les plaquettes avant leur encollage).

Joint de fractionnement et de

dilatation : Il faut impérativement respecter les joints de gros œuvre, de fractionnement et de saillie sous gros œuvre.

Le mortier de jointoiment Tradijoint de la société Vpi ayant un module d'élasticité de 6.640 MPa doit être utilisé

Tradijoint

Dosage Tradijoint : 8,5 Kg/m²

Les tolérances de planéité de l'ouvrage fini sont celles du support : 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglelet de 20 cm.

LES JOINTS ENTRE PLAQUETTES

L'épaisseur du joint doit être supérieure ou égale à 7 mm, pose à joints nuls interdite.

Le jointoiment des plaquettes se fait au fer, à la poche ou à l'éponge au moins 24h après le collage. Le profil des joints ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement.

Texture : Lisse



CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES

Absorption d'eau par immersion en g/m²/seconde : **3 g/m²/secondes**

Tolérance en : longueur en mm : **-3 / +1 mm**
 largeur en mm : **-3 / +1 mm**
 planéité en mm : **-1,5 / +1,5 mm**

Retrait et gonflement hygrométrique en mm/m : **0,38 mm/m**

MISE EN ŒUVRE

Nombre de pièces par m² : **30,2 Unités / m² en hauteur de 55mm (ou 33,20 Unités / m² en hauteur de 50mm)**

Nombre de pièces par palette : **1.104 Unités / 32,48 m²**

Poids de la Plaquette en Kg : **1,01 Kg / Unité soit 30,70 kg / m²**

*... et construire bien isolé,
devient un jeu d'enfant !*

