

Plaquette en Béton de Parement BricStar Ac19

Plaquette Béton
BricStar
Ac19 à Coller

Pose suivant ATEx n° 2806-V2 : Pose collée des revêtements

Longueur **250/330/400/498 et 500 mm**,
Hauteur **50 / 55 et 60 mm**
Épaisseur courante de **16 et 19 mm**
Pose traditionnelle collée au mortier.

Conforme à la norme : NF P18-503
« Surfaces et parements de Béton ».

Supports compatibles :
Béton (DTU 23-1), maçonnerie enduite à
base ciment (DTU 26-1).

**Les supports pour une application en
intérieur ne sont pas listés**

**Les teintes dont l'absorption solaire est
< 0,7 sont utilisables sur toutes les
façades**
(béton et maçonnerie enduite).

Pose possible jusqu'à 28 m.

PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D'EMPLOI

Température ambiante : doit respecter
les préconisations du fournisseur de
mortier colle.

Murs intérieurs et/ou extérieurs

Collifacade de la société Vpi

Les supports doivent être propres et
exempts de traces d'huile de décoffrage.

**Pour un mélange harmonieux des
nuances de couleur**, panacher les
plaquettes de plusieurs palettes lors de la
pose.

DÉTAILS DE POSE

La pose de plaquettes de parement
béton s'effectue par double encollage à
joint décalé (max 1/3 -2/3) ou droit

Dosage Collifacade : 7Kg / m²

**Encollage au dos des éléments BricStar
Ac19.**

Encollez le support à l'aide de la taloche
puis répartissez la colle à l'aide de la
spatule crantée U9. Les plaquettes sont
posées dans le lit de colle après
encollage par pression puis battues pour
avoir un écrasement total de la colle (il
est conseillé de mouiller les plaquettes
avant leur encollage).

Joints de fractionnement et de

dilatation : Il faut impérativement
respecter les joints de gros œuvre, de
fractionnement et de saillie sous gros
œuvre.

Le mortier de jointoiment Tradijoint de
la société Vpi de module d'élasticité < à
8000 MPa doit être utilisé

Tradijoint

Dosage Tradijoint : 8,5 Kg/m²

Les tolérances de planéité de l'ouvrage fini
sont celles du support : 5 mm sous la règle
de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm.

LES JOINTS ENTRE PLAQUETTES

L'épaisseur du joint horizontal doit être
supérieure ou égale à 7 mm, pose à joints
nuls interdite.

Le jointoiment des plaquettes se fait à
la poche et au fer au moins 24h après le
collage. Le profil des joints ne doit pas
s'opposer à l'écoulement des eaux de
ruissellement.

Texture : Lisse.

CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES

Absorption d'eau par immersion en g/m²/seconde : **3 g/m²/seconde**

Tolérance en : longueur et largeur : **-1 / +1 mm**
 Hauteur : **-1 / +1 mm**

Retrait et gonflement hygrométrique en mm/m : **0,38 mm/m**

MISE EN ŒUVRE

Nombre de pièces par m² : **30,2 Unités / m² en hauteur de 55mm (ou 33,34 Unités / m² en hauteur de 50mm)**

Nombre de pièces par palette : **1.104 Unités / 32,48 m²**

Poids de la Plaque en Kg : **1,01 Kg / Unité soit 30,70 kg / m²**

Afin de garantir une homogénéité d'aspect sur la façade, il est requis de mélanger les briques issues de différentes palettes.

La pose ne peut être réalisée que par des entreprises agréées préalablement par la société BlocStar et ce en fonction de leur qualification, références et ancienneté en pose d'éléments de plaquettes à coller. ATEX n° 2806-V2, Chapitre 5 article 5.1 page 7

*... et construire bien isolé,
devient un jeu d'enfant !*

